

Efekttní stěrková technika na organické bázi pro použití v interiéru i exteriéru.

<b>Popis výrobku</b>	
Oblast použití	Accento je stěrková technika na organické bázi sestávající ze základní hmoty (Accento Dekorspachtel) a speciálně vyvinutého efektního tmelu (Accento Effektspachtel). Díky různým barevným nuancím, strukturám a efektních stěrkových technik lze docílit exkluzivních a individuálních ploch na fasádě i v interiéru. Je možné docílit od lehké strukturovaného jednobarevného vzhledu až po silné kontrasty s metalickými efekty, podle požadavků konkrétního objektu a konkrétního vkusu.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jemná struktura povrchu</li> <li>- odolná vlivům povětrnosti a UV záření</li> <li>- připravená v konsistenci pro zpracování</li> <li>- odolná proti otěru</li> <li>- vodoodpudivá</li> </ul>
Technická data	Hustota: Accento Dekorspachtel: 1,20 – 1,25 kg/l Accento Effektspachtel: 1,01 kg/l
Balení	Accento Dekorspachtel: 10 kg Accento Effektspachtel: 1 kg
Odstín	<p><b>Accento Dekorspachtel:</b> Širokou škálu odstínů lze připravit strojním tónováním technologií ColorExpress.</p> <p><b>Accento Effektspachtel:</b> Zlatý, stříbrný, měď a transparentní. Samostatné tónování k vytvoření exkluzivního vzhledu je možné přidáním efektních pigmentů (Switch nebo Perlatec). Efektní pigmenty jsou určeny pouze do vnitřního prostředí.</p>
Lesk	Matný až hedvábně matný
Skladování	V chladu ale ne na mrazu. Nádoby uchovávejte dobře uzavřené.
<b>Zpracování</b>	
Vhodné podklady	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tepelně izolační systémy Capatect</li> <li>- nenatřený beton</li> <li>- vápenocementové a cementové omítky</li> <li>- matné, nosné nátěry disperzními barvami</li> <li>- nosné nátěry silikátovými barvami</li> <li>- sádrové omítky, sádrové a sádrokartonové desky</li> </ul> <p>Nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, podklady z plastů, dřeva a kovů.</p>
Příprava podkladu	<p>Podklad musí být pevný, nosný, čistý, suchý.</p> <p>Nenosné nátěry laků, disperzních barev a omítek, stejně jako nenosné minerální nátěry je nutno beze zbytku odstranit. Dobře držící staré nátěry očistěte suchou nebo mokrou cestou.</p>

	<p>Plochy s výskytem řas, plísní nebo mechů očistěte tlakovou vodou dodržující bezpečnostní předpisy. Ošetřete přípravkem Capatopx a nechte vyschnout.</p> <p>Plochy znečištěné průmyslovými exhaláty nebo sazemi očistěte tlakovou vodou za použití vhodného čisticího prostředku. Podle stavu podkladu jej případně zpevněte hloubkovým penetračním prostředkem Caparol.</p> <p>Podklad musí být po přípravě rovný a jednotný. V případě nerovností podklad celoplošně vyrovnejte.</p>
Příprava materiálu	<p>Accento Dekorspachtel před použitím dobře promíchejte pomaluběžným míchadlem. Aby zůstaly zachovány všechny vlastnosti výrobku, nemíchejte jej s jinými materiály.</p>
Nanášení materiálu	<p><b>Základní vrstva:</b> První vrstva tmelu se nanáší a strukturuje nerezovým hladítkem. Accento Dekorspachtel lze modelovat do různých struktur. Po vyschnutí (cca 24 hodin) se brusným papírem o zrnitosti 180 – 240 obrousí vystupující hrany. Prach pečlivě odstraňte.</p> <p><b>Druhá vrstva:</b> Druhá vrstva tmelu se nanáší obdobným způsobem, jak vrstva první pouze s tím rozdílem, že se v tomto případě použije speciální hladítko Accento. Základní hmota (Accento Dekorspachtel) se celoplošně nanese a pomocí vhodného Accento plastového hladítka stáhne na nulovou tloušťku (zamezte stopám po nasazení nástroje). Tak je zaručena plocha bez stop po obrusu kovu.</p> <p><b>Závěrečná vrstva:</b> Pro poslední vrstvu se použije tmel Accento Effektspachtel. Ta může být zpracována podle individuálních požadavků transparentní nebo pigmentovaná (zlatá, stříbrná, měděná). Accento Dekorspachtel se celoplošně nanese a pomocí Accento plastového hladítka stáhne na nulovou tloušťku.</p> <p><b>Doporučení:</b> Protože technika Accento umožňuje nepřeberné možnosti zpracování, doporučujeme vždy vytvořit pro daný objekt vzorovou plochu.</p>
Skladba nátěru	<p><b><i>Tepelně izolační systémy:</i></b> Pozor: u tepelně izolačních systémů je třeba zohlednit součinitel odrazu světla. U tmavých odstínů, které mají součinitel nižší než 25 je třeba použít skladbu Darkside. U světlejších odstínů je možné použít skladbu s polystyrénovými izolačními deskami.</p> <p><b>ETICS ve skladbě Darkside:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect Haftmörtel fine</li> <li>- izolační desky z minerálních vláken</li> <li>- základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit v tloušťce 5 mm</li> <li>- omítka Carbopor Reibputz 15</li> </ul> <p><b>ETICS ve skladbě s deskami z polystyrenu:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lepení lepidlem Capatect Dämmkleber 181 nebo Capatect 190 fine</li> <li>- izolační desky Capatect Dalmatin</li> <li>- základní vrstva z tmelu Capatect Carbonit nebo Capatect Minera Carbon</li> <li>- omítka Carbopor Reibputz 15</li> </ul> <p>Aby se docílilo rovného podkladu, přetmelí se struktura omítky tmelem Capatect Carbonit. Potom následují vrstvy v tomto pořadí:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capatect penetrace pod omítkou probarvená podle odstínu nanášeného tmelu</li> <li>- Accento Dekorspachtel</li> <li>- Accento Effektspachtel</li> </ul>

	<p><b>Ostatní nosné podklady v exteriéru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celoplošné vyrovnání podkladu tmelem Capatect Carbonit</li> <li>- Capatect penetrace pod omítky probarvená podle odstínu nanášeného tmelu</li> <li>- Accento Dekerspachtel</li> <li>- Accento Effektpachtel</li> </ul> <p><b>Nosné podklady v interiéru:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celoplošné vyrovnání podkladu tmelem Capatect Akkordspachtel</li> <li>- v případě potřeby základní nátěr Caparol Tiefgrund LF</li> <li>- Accento Dekerspachtel</li> <li>- Accento Effektpachtel</li> </ul>
Spotřeba	<p><b>Accento Dekerspachtel:</b> Cca 1 – 1,5 kg/m<sup>2</sup>, v závislosti na volbě struktury a zpracování. Tloušťka vrstvy maximálně 1 mm.</p> <p><b>Accento Effektpachtel:</b> Cca 100 – 150 g/m<sup>2</sup>, v závislosti na volbě struktury a zpracování.</p> <p>Jedná se o směrné hodnoty bez záruky. Přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše.</p>
Podmínky zpracování	Minimální teplota pro zpracování je +5 °C, maximální +30 °C – platí pro vzduch, podklad i materiál. Nepracujte na přímém slunečním svitu, za větru, mlhy nebo vysoké vzdušné vlhkosti.
Doporučení	Podle nanášeného množství a techniky zpracování je možné docílit více či méně viditelné struktury povrchu.
Doba schnutí	<p><b>Accento Dekerspachtel:</b> Při 20 °C a 65% vzdušné vlhkosti je povrch suchý cca po 12 hodinách. Při nanášení ve více vrstvách dodržujte přestávky mezi vrstvami do 24 hodin. Pro broušení je povrch zaschlý po 24 hodinách.</p> <p><b>Accento Effektpachtel:</b> Při 20 °C a 65% vzdušné vlhkosti je povrch suchý cca po 6 hodinách.</p>
Čištění nářadí	Okamžitě po použití vodou.
<h2>Instrukce</h2>	
Bezpečnostní upozornění	<p><b>Accento Dekerspachtel:</b> Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Používejte vhodné ochranné rukavice. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.</p> <p><b>Accento Effektpachtel:</b> Tento výrobek není nebezpečným přípravkem ve smyslu zákona. Přesto však při práci dodržujte běžná hygienická pravidla. Uchovávejte mimo dosah dětí.</p>
Deklarace obsažených látek	<b>Accento Dekerspachtel:</b> Minerální plniva, keramické kuličky, emulze silikonových pryskyřic, akrylátová pryskyřice

	<b>Accento Effektpachtel:</b> Akrylátová disperze, efektní pigmenty.
Likvidace	K recyklaci odevzdávejte pouze zcela vyprázdněné nádoby. Zbytky materiálu likvidujte podle místních předpisů. Kód odpadu: Accento Dekorspachtel: 08 01 11 Accento Effektpachtel: 08 01 12
Technické poradenství	V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech natírání těchto podkladů. Pokud by se pracovalo s podklady, které nejsou uvedeny v této technické informaci, bude nutné provést konzultaci s námi nebo s našimi pracovníky služeb zákazníkům. Jsme ochotni Vám kdykoli poskytnout detailní rady k daným objektům.
Servisní středisko	tel. 387 203 402 fax 387 203 422 e-mail: <a href="mailto:cbudejovice@caparol.cz">cbudejovice@caparol.cz</a>



#### Classico

1. Accento Dekorspachtel nanést krátkými tahy
2. po proschnutí cca 24 hod. obrousit hrany
3. Speciálním hladítkem nanést Accento Dekorspachtel a stáhnout na nulovou tloušťku
4. Accento Effektpachtel celoplošně nanést a pomocí Accento plastového hladítka stáhnout na nulovou tloušťku

#### Flora

1. Accento Dekorspachtel nanést celoplošně, do plochy položit nerezové hladítko a táhnout
2. po proschnutí cca 24 hod. obrousit hrany
3. Speciálním hladítkem nanést Accento Dekorspachtel a stáhnout na nulovou tloušťku
4. Accento Effektpachtel celoplošně nanést a pomocí Accento plastového hladítka stáhnout na nulovou tloušťku

#### Koroze

1. Accento Dekorspachtel nanést celoplošně a strukturovat válečkem. Potom částečně vyhladit nerezovým hladítkem
2. po proschnutí cca 24 hod. obrousit hrany
3. Speciálním hladítkem nanést Accento Dekorspachtel a stáhnout na nulovou tloušťku
4. Accento Effektpachtel celoplošně nanést a pomocí Accento plastového hladítka stáhnout na nulovou tloušťku

#### Technická informace - vydání: březen 2013

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.